



COLORPRO

КЛАСИФІКАЦІЯ та вміст летючих органічних речовин

Матова фарба, що розбавляється водою на основі універсального вініл-акрилового полімеру для внутрішніх робіт; для поверхонь стін та стель.
Граничне значення вмісту летючих органічних речовин для даного типу продукту згідно регламентів Європейського Союзу становить 30 г/л (2010 р.)
Вміст летючих органічних речовин у фарбі COLORPRO складає не більше 2 г/л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фарба, що миється, на водній основі для внутрішніх робіт, підходить для всіх типів приміщень. Легко наноситься, має високу покриваність, високу паропроникність ($S_d = 0.08$ м). Забезпечує якісну стійку поверхню з шовковисто-матовим зовнішнім виглядом. Стійкість до вологого стирання згідно Європейському стандарту UNI 10560 – понад 8000 циклів.
Стійкість до вологого стирання відповідно до Міжнародного стандарту ISO 11998 – клас 3.

НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа повинна бути чистою, сухою та мати достатню міцність. У разі наявності цвілі необхідно її відповідним чином видалити та обробити поверхню за допомогою спеціальних протигрибкових засобів.

Для вирівнювання поглинання та знепилювання поверхню необхідно прогрунтувати глибокопроникним ґрунтом BLOCCAMURO, розведеним водою у співвідношенні від 1:3 до 1:5 за обсягом.

Для зміцнення основи, а також для досягнення кращого результату у разі застосування даного продукту тонування у бажаний колір, рекомендується застосувати глибокопроникний пігментований ґрунт PRIMER ACRILICO D1.

При фарбуванні поверхонь металу, ПВХ або оцинкованого заліза спочатку слід застосувати адгезійний ґрунт ACANTO FONDO UNIVERSALE AD ACQUA.

Наносити фарбу слід у два шари, при цьому перший шар розбавити на 30-40%, а другий на 20-30% (у разі застосування бази BB).

Час міжшарової сушки має становити не менше 4-5 годин при нормальних умовах.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Робочий діапазон температур при нанесенні даного продукту становить від +5 до +35 градусів Цельсія. Відносна вологість повітря не має перевищувати 80%. Не можна наносити фарбу, якщо вологість поверхні, що фарбується, становить понад 10%. Зберігати даний продукт слід у щільно закритій тарі при температурі не нижче +5 градусів Цельсія.

Розведення водою баз DD і TR, що використовуються для отримання насичених відтінків, має становити не понад 10% за обсягом. База BB може бути розбавлена водою на 20%-40% за обсягом.

У будь-якому випадку наполегливо рекомендується виконати пробне нанесення.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

**ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТАМ**
(згідно з нормативом
UNI EN 13300)

Наведені нижче результати справедливі для фарби COLORPRO (база BB), нанесеної в один шар пензлем, валиком, повітряним/безповітряним розпиленням:

контрастність	ISO 6504-3	клас 2
розрахункова витрата, м²/л	ISO 6504-1	12
стійкість до миття	ISO 11998	клас 3
глянець	ISO 2813	3-матовий
ступінь перетирання	ISO 1524	дуже тонкий
брудоутримання	UNI 10792	дуже низьке

**ІНШІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

витрата в один шар	12 м²/л
ступінь глянце	Шовковисто-матовий
кольори	згідно NCS, RAL, Interni/Esterni, ColorPro, та інші.
застосування	тільки всередині приміщень
термін зберігання	24 місяці
розчинник	вода
очищення інструменту	вода
суха на відлип	3-4 години
повне висихання	12 годин
висихання до повторного нанесення	4-5 годин
питома вага, кг/л	1,60±0,02 (в залежності від бази)
сухий залишок за обсягом	42±1%
в'язкість, 1/сек	35000

**РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО
РОЗБАВЛЕНOSTI
ПРИ НАНЕСЕННІ**

валик	30-40% для бази BB; максимум 10% для баз DD і TR
пензель	30-40% для бази BB; максимум 10% для баз DD і TR
повітряне розпилення	до 40% діаметр сопла = 1,5-1,7 мм тиск = 2,5-3,0 атм
безповітряне розпилення	до 40% діаметр сопла = 0,66 мм тиск = 100-200 атм

ПРИМІТКИ

Оскільки умови нанесення та застосування даного продукту знаходяться поза контролем виробника/дистриб'ютора, компанія не несе відповідальності за кінцевий результат.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com