



MC2 – МАТОВА ФАРБА-ГРУНТ

КЛАСИФІКАЦІЯ та вміст летючих органічних речовин

Матова фарба, що розбавляється водою на основі акрилових сополімерів для внутрішніх робіт; для поверхонь стін та стель.
Граничне значення вмісту летючих органічних речовин для даного типу продуктів згідно регламентів Європейського Союзу становить 30 г/л (2010 р.)
Вміст летючих органічних речовин у фарбі MC2 становить менше 15 г/л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Висока стійкість до вологого стирання, висока покриваність та здатність заповнення, висока адгезія, дуже низьке брудотримання. Може наноситися в один шар. Простота та легкість нанесення. Застосовується також у якості проявочного шару.
Стійкість до вологого стирання згідно Європейському стандарту UNI 10560-понад 20000 циклів.
Стійкість до вологого стирання відповідно до Міжнародного стандарту ISO 11998-1класс.

НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа повинна бути чистою і сухою та мати достатню міцність. У разі наявності цвіль необхідно її відповідним чином видалити та обробити поверхню за допомогою спеціальних протигрибкових засобів.

Для вирівнювання поглинання та знепилювання поверхню необхідно прогрунтувати глибокопроникним ґрунтом BLOCCAMURO, розведеним водою у співвідношенні від 1:3 до 1:5 за обсягом.

Для слабких/пухких основ або для поверхонь старих штукатурок/шпаклівок та ін. слід застосовувати глибокопроникний скріплюючий ґрунт PRIMER ACRILICO D1, розбавлений у співвідношенні від 50% до 100% водою в залежності від стану поверхні.

При фарбуванні поверхонь металу, ПБХ або оцинкованого заліза спочатку необхідно застосувати адгезійний ґрунт ACANTO FONDO UNIVERSALE AD ACQUA.

При використанні в якості проявочного шару нанесіть фарбу MC2 в один шар з розведенням на 40%-50% водою.

При використанні в якості «фінішного» шару фарбу MC2 слід наносити, розбавивши водою на 20-30%. Зазвичай достатньо одного шару. Для насичених або яскравих кольорів та відтінків рекомендується наносити два шари.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Робочий діапазон температур при нанесенні даного продукту становить від +5 до +35 градусів Цельсія. Відносна вологість повітря має складати не понад 80%. Не можна наносити дану фарбу, якщо вологість поверхні, що фарбується становить понад 10%. Температура при зберіганні даного продукту повинна бути не нижче +5 градусів Цельсія.

Розведення водою баз DD і TR, що використовуються для отримання насичених відтінків, має становити не більше 10% за обсягом. База BV може бути розведена водою на 20%-40% за обсягом.

У будь-якому випадку наполегливо рекомендується виконати пробне нанесення.



J COLOGS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

**ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТАМ**
(згідно з нормативом
UNI EN 13300)

Наведені нижче результати справедливі для фарби MC2 (база BB), нанесеної в один шар пензлем, валиком, повітряним/безповітряним розпиленням:

контрастність	ISO 6504-3	клас 2
розрахункова витрата, м²/л	ISO 6504-1	12
стійкість до миття	ISO 11998	клас 1
глянець	ISO 2813	2.2-суперматовий
ступінь перетирання	ISO 1524	дуже тонкий
брудотримання	UNI 10792	низьке

**ІНШІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

фактична витрата (при 20 градусах Цельсія та відносній вологості повітря 70%)	12-14 м ² /л в один шар
ступінь глянцеу	глибокоматовий
кольори	згідно NCS, RAL, Interni/Esterni, ColorPro, та інші.
застосування	тільки всередині приміщень
термін зберігання	24 місяці
розчинник	вода
очищення інструменту	вода
суха на відлип	30 хвилин
повне висихання	24 години
висихання до повторного нанесення	4-6 годин
питома вага, кг/л	1,32-1,44 (в залежності від бази)
сухий залишок за обсягом	42±1%
в'язкість, 1/сек	20000-24000

**РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО
РОЗБАВЛЕНOSTI
ПРИ НАНЕСЕННІ**

валик	20-40% для бази BB; максимум 10% для баз DD і TR
пензель	20-40% для бази BB; максимум 10% для баз DD і TR
повітряне розпилення	до 40% діаметр сопла = 1-1,5 мм тиск = 2,5-3,0 атм
безповітряне розпилення	до 40% діаметр сопла = 0,66 мм тиск = 100-200 атм

ПРИМІТКИ

Оскільки умови нанесення та застосування даного продукту знаходяться поза контролем виробника/дистриб'ютора, компанія не несе відповідальності за кінцевий результат.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com