



R05 PROFESSIONAL

КЛАСИФІКАЦІЯ та вміст летючих органічних речовин

Матова фарба, що розбавляється водою на основі акрил-вінілових сополімерів для внутрішніх робіт; для поверхонь стін та стель.
Граничне значення вмісту летючих органічних речовин для даного типу продукту згідно регламентів Європейського Союзу становить 30 г/л (2010 р.)
Вміст летючих органічних речовин у фарбі R05 PROFESSIONAL складає менше 15 г/л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хороша стійкість до вологого стирання, висока покриваність та здатність заповнення, дуже хороше розтікання. Простота та легкість у нанесенні. Стійкість до вологого стирання згідно Європейському стандарту UNI 10560 – понад 3000 циклів.
Стійкість до вологого стирання відповідно до Міжнародного стандарту ISO 11998 – клас 2.

НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа повинна бути чистою і сухою та мати достатню міцність. У разі наявності цвіль необхідно її відповідним чином видалити та обробити поверхню за допомогою спеціальних протизапальних засобів.

Для вирівнювання поглинання та знепилювання поверхню необхідно прогрунтувати глибокопроникним ґрунтом BLOCCAMURO, розведеним водою у співвідношенні від 1:3 до 1:5 за обсягом.

Для слабких/пухких основ або для поверхонь старих штукатурок/шпаклівок і ін. слід застосовувати глибокопроникний скріплюючий ґрунт PRIMER ACRILICO D1, розбавлений у співвідношенні від 50% до 100% водою в залежності від стану поверхні.

При фарбуванні поверхонь металу, ПВХ або оцинкованого заліза спочатку необхідно використати адгезійний ґрунт ACANTO FONDO UNIVERSALE AD ACQUA.

На повністю суху поверхню необхідно нанести один або два шари фарби R05 PROFESSIONAL з інтервалом міжшарової сушки не менше 6 годин.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Робочий діапазон температур при нанесенні даного продукту становить від +5 до +35 градусів Цельсія. Відносна вологість повітря має складати не понад 80%. Не можна наносити фарбу, якщо вологість поверхні, що фарбується, перевищує 10%.
Зберігати даний продукт слід у щільно закритій тарі при температурі не нижче +5 градусів Цельсія.

Розведення водою баз DD і TR, що використовуються для отримання насичених відтінків, має становити не більше 10% за обсягом. База BV може бути розбавлена водою на 30% за обсягом.

У будь-якому випадку наполегливо рекомендується виконати пробне нанесення.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

**ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТАМ**
(згідно з нормативом
UNI EN 13300)

Наведені нижче результати справедливі для фарби R05 PROFESSIONAL (база BB), нанесеної в один шар пензлем, валиком, повітряним/безповітряним розпиленням:

контрастність	ISO 6504-3	клас 2
розрахункова витрата, м²/л	ISO 6504-1	12
стійкість до миття	ISO 11998	клас 2
глянець	ISO 2813	2-суперматовий
ступінь перетирання	ISO 1524	дуже тонкий
брудотримання	UNI 10792	низьке

**ІНШІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

фактична витрата (при 20 градусах Цельсія та відносній вологості повітря 70%)	до 16 м²/л в один шар
ступінь глянцеу	глибокоматовий
кольори	згідно NCS, RAL, Interni / Esterni, ColorPro, та інші.
застосування	тільки всередині приміщень
термін зберігання	24 місяці
розчинник	вода
очищення інструменту	вода
суха на відлип	15-30 хвилин
повне висихання	24 години
висихання до повторного нанесення	6 годин
питома вага, кг/л	1,45±1,55 (в залежності від бази)
сухий залишок за обсягом	54-60%
в'язкість, 1/сек	12000-16000

**РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО
РОЗБАВЛЕНOSTI
ПРИ НАНЕСЕННІ**

валик	до 30% для бази BB або WHITESUPERIOR; максимум 10% для баз DD і TR
пензель	до 30% для бази BB або WHITESUPERIOR; максимум 10% для баз DD і TR
повітряне розпилення	до 40% в залежності від застосовуваних діаметрів сопла та робочого тиску
безповітряне розпилення	до 40% в залежності від застосовуваних діаметрів сопла та робочого тиску

ПРИМІТКИ

Оскільки умови нанесення та застосування даного продукту знаходяться поза контролем виробника/дистриб'ютора, компанія не несе відповідальності за кінцевий результат.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com