



OPAQUE

КЛАСИФІКАЦІЯ та вміст летючих органічних речовин

Матова фарба, що розводиться водою, на основі вінілових сополімерів для внутрішніх робіт; для поверхонь стін та стель. Завдяки своєму глибокоматовому зовнішньому вигляду приховує недоліки підготовки поверхні. Граничне значення вмісту летючих органічних речовин для даного типу продукту згідно регламентів Європейського Союзу становить 30 г/л (2010 р.)

Вміст летючих органічних речовин у фарбі OPAQUE складає менше 15 г/л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Висока стійкість до вологого стирання/миття, висока покриваність та дуже хороше розтікання. Володіє винятковими реологічними властивостями, що забезпечують значну легкість та простоту в нанесенні. Завдяки гарним заповнюючим властивостям та матовому зовнішньому вигляду, приховує недоліки підготовки поверхні. Стійкість до вологого стирання згідно Європейському стандарту UNI 10560 – понад 10000 циклів. Стійкість до вологого стирання відповідно до Міжнародного стандарту ISO 11998 – клас 2. Класифікація кількості викидів летючих речовин, що представляють ризик токсичності при вдиханні, у повітрі всередині приміщень – клас A+ (за шкалою від A+ (дуже низький ступінь викидів) до C (високий ступінь викидів)).

НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа повинна бути чистою й сухою та мати достатню міцність. У разі наявності цвілі необхідно її відповідним чином видалити та обробити поверхню за допомогою спеціальних протигрибкових засобів.

Для вирівнювання поглинання та знепилювання поверхню необхідно прогрунтувати глибокопроникним ґрунтом BLOCCAMURO, розведеним водою у співвідношенні від 1:3 до 1:5 за обсягом.

Для слабких/пухких основ або для поверхонь старих штукатурок/шпаклівок та ін. слід застосовувати глибокопроникний укріплюючий ґрунт PRIMER ACRILICO D1, розбавлений у співвідношенні від 50% до 100% водою в залежності від стану поверхні.

При фарбуванні поверхонь металу, ПВХ або оцинкованого заліза спочатку необхідно застосувати адгезійний ґрунт ACANTO FONDO UNIVERSALE AD ACQUA.

Наносити фарбу OPAQUE слід на повністю суху поверхню в один або два шари в залежності від завдання з інтервалом міжшарової сушки не менше 6 годин.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Робочий діапазон температур при нанесенні даного продукту становить від +5 до +35 градусів Цельсія. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%. Не можна наносити фарбу, якщо вологість поверхні, що фарбується, перевищує 10%.

Не можна наносити на гарячі поверхні або на поверхні під впливом прямих сонячних променів. Після нанесення фарби OPAQUE поверхню слід захищати від дощу та вологи мінімум протягом трьох днів.

Зберігати продукт слід у щільно закритій тарі при температурі не нижче +5 градусів Цельсія.

Розведення водою баз DD і TR, що використовуються для отримання насичених відтінків, має становити не більше 5% за обсягом в залежності від абсорбуючих властивостей поверхні. База BV може бути розбавлена водою максимум до 20% за обсягом. У будь-якому випадку наполегливо рекомендується виконати пробне нанесення.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

**ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТАМ**
(згідно з нормативом
UNI EN 13300)

Наведені нижче результати справедливі для фарби OPAQUE (база BB), нанесеної в один шар пензлем, валиком, повітряним/безповітряним розпиленням:

контрастність	ISO 6504-3	клас 2
розрахункова витрата, м²/л	ISO 6504-1	10
стійкість до миття	ISO 11998	клас 2
глянець	ISO 2813	1.8-суперматовий
ступінь перетирання	ISO 1524	дуже тонкий
брудоутримання	UNI 10792	низьке

**ІНШІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

фактична витрата (при 20 градусах Цельсія та відносній вологості повітря 70%)	13-15 м²/л в один шар
ступінь глянцеу	глибокоматовий
кольори	згідно NCS, RAL, Interni / Esterni, ColorPro, та інші
застосування	тільки всередині приміщень
термін зберігання	24 місяці
розчинник	вода
очищення інструменту	вода
суха на відлип	1-2 години
повне висихання	24 години
висихання до повторного нанесення	6 годин
питома вага, кг/л	1,35-1,55 (в залежності від бази)
сухий залишок за обсягом	54-60%
в'язкість, 1/сек	4000-10000

**РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО
РОЗБАВЛЕНOSTI
ПРИ НАНЕСЕННІ**

валик	максимум до 20% для бази BB; максимум 5% для баз DD і TR
пензель	максимум до 20% для бази BB; максимум 5% для баз DD і TR
повітряне розпилення	до 20% в залежності від застосовуваних діаметрів сопла та робочого тиску
безповітряне розпилення	до 20% в залежності від застосовуваних діаметрів сопла та робочого тиску

ПРИМІТКИ

Оскільки умови нанесення та застосування даного продукту знаходяться поза контролем виробника/дистриб'ютора, компанія не несе відповідальності за кінцевий результат.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com