



FARINA DI QUARZO – ФАРБА, ЩО ДИХАЄ, ІЗ ВМІСТОМ КВАРЦЕВОГО БОРОШНА ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ

КЛАСИФІКАЦІЯ та вміст летючих органічних речовин

Матова фарба, що розводиться водою, на основі акрилових сополімерів для фасадних робіт із вмістом кварца; для стін та стель. Добре підходить для поверхонь на мінеральній основі. Граничне значення вмісту летючих органічних речовин для даного типу продукту згідно регламентів Європейського Союзу становить 30 г/л (2010 р.)
Вміст летючих органічних речовин у фарбі FARINA DI QUARZO складає менше 2 г/л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Завдяки наявності у складі кварцового борошна, фарба FARINA DI QUARZO має виключно високу покриваність та здатність до заповнення. Також спеціальні модифіковані сополімери та стабільні пігменти забезпечують відмінну стійкість до атмосферних впливів та впливу ультрафіолетових променів.
Висока стійкість до впливу вологи та відмінна паропроникність.
Висока стійкість до забруднень органічного та біологічного походження.

НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа повинна бути чистою й сухою та мати достатню міцність. У разі наявності цвілі необхідно її відповідним чином видалити та обробити поверхню за допомогою спеціальних протигрибкових засобів.

Для вирівнювання поглинання та знепилювання поверхню необхідно прогрунтувати глибокопроникним ґрунтом BLOCCAMURO, розведеним водою у співвідношенні від 1:3 до 1:5 за обсягом.

Для слабких/пухких основ або для поверхонь старих штукатурок/шпаклівок та ін. слід застосовувати глибокопроникний укріплюючий ґрунт PRIMER ACRILICO D1, розбавлений у співвідношенні від 50% до 100% водою в залежності від стану поверхні.

При фарбуванні поверхонь металу, ПБХ або оцинкованого заліза спочатку необхідно застосувати адгезійний ґрунт ACANTO FONDO UNIVERSALE AD ACQUA.

Фарбу FARINADI QUARZO слід наносити у два шари на абсолютно суху поверхню, розбавивши водою на 10-25%; період висихання першого шару до нанесення другого повинен становити не менше 6-8 годин.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

УВАГА: через високий вміст наповнювачів у продукті слід брати до уваги той факт, що продукти такого типу можуть набувати різного відтінку при нанесенні на одну й ту ж саму поверхню, але у різний час. Тому задля уникнення утворень на поверхні, що фарбується, «візуальних стиків» рекомендується виконувати роботи «від кута до кута».

ВАЖЛИВО: повний набір експлуатаційних характеристик відбувається протягом 24 діб при температурі 20 градусів Цельсія та відносній вологості не більше 70%.

Робочий діапазон температур при нанесенні даного продукту становить від +5 до +35 градусів Цельсія. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%. Не можна наносити фарбу, якщо вологість поверхні, що фарбується, перевищує 10%.

Не можна наносити на гарячі поверхні або на поверхні під впливом прямих сонячних променів. Після нанесення фарби FARINA DI QUARZO поверхню слід захищати від дощу та вологи мінімум протягом трьох днів.

Зберігати продукт слід у щільно закритій тарі при температурі не нижче +5 і не вище +35 градусів Цельсія.

Розведення водою баз DD і TR або DEEP і EXTRA-DEEP, що використовуються для отримання насичених відтінків, має становити не більше 10% за обсягом. Базы BB, TT або MEDIUM можуть бути розбавлені водою до 20-25% за обсягом. Відсоток розведення може варіюватися залежно від абсорбуючих властивостей поверхні. У будь-якому випадку наполегливо рекомендується виконати пробне нанесення.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

**ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТАМ**
(згідно з нормативом
UNI EN 13300)

Наведені нижче результати справедливі для фарби FARINA DI QUARZO (база BB), нанесеної в один шар пензлем, валиком, повітряним/безповітряним розпиленням:

контрастність	ISO 6504-3	клас 2
розрахункова витрата, м²/л	ISO 6504-1	8
стійкість до миття	ISO 11998	клас 2
глянець	ISO 2813	1-суперматовий
ступінь перетирання	ISO 1524	тонкий
брудоутримання	UNI 10792	середнє

**ІНШІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

фактична витрата (при 20 градусах Цельсія та відносній вологості повітря 70%)	8-10 м²/л в один шар
ступінь глянцеу	глибокоматовий
кольори	згідно NCS, RAL, Interni/Esterni, ColorPro, та інші
застосування	інтер'єри та фасади
термін зберігання	24 місяці
розчинник	вода
очищення інструменту	вода
суха на відлип	3-4 години
повне висихання	24 години
висихання до повторного нанесення	6-8 годин
питома вага, кг/л	1,47-1,58 (в залежності від бази)
сухий залишок за обсягом	58±2%
в'язкість, 1/сек	35000±5000

**РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО
РОЗБАВЛЕНOSTI
ПРИ НАНЕСЕННІ**

валик	0-25% для бази BB, TT або MEDIUM; максимум 10% для баз DD і TR або DEEP і EXTRA-DEEP
пензель	0-25% для бази BB, TT або MEDIUM; максимум 10% для баз DD і TR або DEEP і EXTRA-DEEP
повітряне розпилення	до 20-25%; діаметр сопла = 1,7-1,9 мм; робочий тиск = 3-4 атмосфери
безповітряне розпилення	до 20-25%; для визначення розміру сопла та робочого тиску рекомендується провести тестове розпилення

ПРИМІТКИ

Оскільки умови нанесення та застосування даного продукту знаходяться поза контролем виробника/дистриб'ютора, компанія не несе відповідальності за кінцевий результат.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com